

Luxatin Ecológic Satinat



TIP LINIE

Emailuri / Sisteme tintometrice

Acrilice multisuprafață

DESCRIERE

Email acrilic pe bază de apă, modificat cu poliuretan: aderență îmbunătățită, duritate și durabilitate sporite. Multisuprafață, destinat decorării și protecției unei varietăți de suprafețe. Ideal pentru lacuire de înaltă calitate: oferă un finisaj sigilat, impermeabil, complet lavabil, dar și o textură fină, mătăsoasă și o nivelare excelentă. Extrem de durabil, prezintă retenție excelentă a luciului și a culorii la exterior, precum și o rezistență ridicată la pete, zgârieturi și frecare.

Acest produs contribuie la certificările LEED®, BREEAM® și VERDE.

UTILIZARE

Exterior/Interior

Metal (oțel, fier, oțel galvanizat, aluminiu și altele)

Metal grunduit în prealabil

Lemn masiv și furnir

Tâmplărie generală, mobilier, uși, țevi, radiatoare și altele

Utilizare universală: poate fi combinat cu același finisaj pe o varietate de suprafețe

Suprafețe: gips, ciment, cărămidă-tencuială, gips-carton și altele

Ideal pentru finisaje netede de înaltă calitate pe pereți și tavane

Ceramică, faianță și sticlă

PVC și plastic

PROPRIETĂȚI



Certificare de siguranță pentru jucării conform standardului EN 71-3:2013 + A1:2014

Clasificare reacție la foc: B-s1,d0 conform standardului UNE-EN 13501-1

Certificare Euroclasses conform normei UNE EN 13501-1:07: B-s1-d0

Rezistență ridicată la factorii atmosferici

Permeabilitate la apă lichidă: W3 (impermeabilitate maximă) conform UNE-EN 1062-1

Respectă standardul UNE EN ISO 16474-3 (Metode de expunere la surse de lumină de laborator. Partea 3: Lămpi fluorescente UV) după 1000h

Uscare rapidă, permițând obținerea rapidă a unei durități ridicate și a unei rezistențe sporite

Aplicare ușoară și bună lucrabilitate, similară emailurilor sintetice

Permeabilitate la vapori de apă: V2 (foarte respirabil) conform UNE-EN 1062-1

Conține aditiv anti-mucegai

Luxatin Ecologic Satinat



CARACTERISTICI TEHNICE

Culoare de refetință	Luxatin Ecologic Satinat Alb
Finisaj	Satin
Greutate specifică	1,23± 0,05 kg/l
Vâscozitate	35 +/- 5 PO
Solide în volum	43± 1
Solide în greutate	56± 1
VOC	Cat. d/BA 150/130 (2007/2010):34,50 g/l
Performanță aproximativă per strat	13-15 m ² /L
Uscare la atingere	(20°C HR: 60%):30min
Uscare la reaplicare	(20°C HR: 60%):2-4h
Culori	Baze: Alb 100, IN și TR Paletar de culori Luxatin. Sisteme tintometrice Montomix și Colora.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețe noi

Gips, ciment și derivatele acestora:

1. Așteptați până la întărirea completă.
2. Curățați suprafața de eventualele eflorescențe și neutralizați suprafețele alcaline. Acoperiți eventualele defecte cu un chit adecvat.
3. Tratați suprafețele afectate de mușcări cu Monto Limpia Moho.
4. Aplicați Emulsia de Fixare sau Fijamont înainte de aplicarea finală.

Lemn nou:

1. Aplicați pe lemn cu un conținut de umiditate mai mic de 20%, sănătos, bine degresat, fără praf și uscat.
2. Dacă lemnul prezintă semne de îmbătrânire, acesta trebuie șlefuit în prealabil, grunduit și curățat de praf prin periere sau alte mijloace mecanice.
3. Înainte de aplicare, lemnul trebuie grunduit cu Selladora Sellalux.

Fier și derivatele sale:

1. Aplicați pe suprafețe bine degresate, fără praf și uscate. Dacă prezintă semne de rugină, îndepărtați praful prin periere sau alte mijloace mecanice. Oxifin este, de asemenea, potrivit.
2. Înainte de aplicare, tratați suprafața cu Grund Anticoroziv Acqua.

Metale galvanizate și metale ușoare:

Luxatin Ecológic Satinat

Metale galvanizate și metale ușoare:

1. Degresați temeinic suprafața și verificați aderența.
2. Dacă este necesar, se recomandă aplicarea unui grund Montoprimer Total Acqua.

PVC și materiale plastice:

1. Degresați temeinic suprafața și verificați aderența.
2. Dacă este necesar, se recomandă aplicarea unui grund Montoprimer Total Acqua.

Ceramică, faianță și sticlă:

1. Degresați temeinic suprafața și verificați aderența.
2. Dacă este necesar, se recomandă aplicarea unui grund Montoprimer Total Acqua.

Restaurare și întreținere

Tencuială, ciment vopsit și derivatele acestora:

Îndepărtați orice substanțe străine sau zone cu aderență slabă.

Șlefuiți suprafața sau utilizați alte metode mecanice pentru a deschide porii, dacă este necesar.

Tratați suprafața ca și în cazul construcțiilor noi.

Lemn lăcuit sau vopsit:

Dacă lemnul este lăcuit sau vopsit, îndepărtați produsele străine, zonele cu aderență slabă sau deteriorate.

Șlefuiți ușor, îndepărtați praful rezultat și tratați suprafața ca pe lemnul nou.

Fier și derivate emailate:

Curățați suprafața și îndepărtați vopseala decojită sau în stare proastă.

Șlefuiți și degresați pentru a asigura o aderență optimă.

Dacă este necesar, aplicați un grund anticoroziv înainte de stratul final de vopsea.

1. Pentru vopselele în stare bună, șlefuiți ușor suprafața pentru a deschide porii și verificați că aderența este perfectă.
2. Pentru vopselele în stare proastă, îndepărtați-le prin metode mecanice sau chimice și tratați suprafața ca pe una nouă.

Metale galvanizate și metale ușoare:

1. Pentru vopselele în stare bună, șlefuiți ușor suprafața pentru a deschide porii și verificați că aderența este perfectă.
2. Pentru vopselele în stare proastă, îndepărtați-le prin metode mecanice sau chimice și tratați suprafața ca pe una nouă.

PVC și materiale plastice:

1. Pentru vopselele în stare bună, șlefuiți ușor suprafața pentru a deschide porii și verificați că aderența este perfectă.
2. Pentru vopselele în stare proastă, îndepărtați-le prin metode mecanice sau chimice și tratați suprafața ca pe una nouă.

Ceramică, faianță și sticlă:

1. Pentru vopselele în stare bună, șlefuiți ușor suprafața pentru a deschide porii și verificați că aderența este perfectă.
2. Pentru vopselele în stare proastă, îndepărtați-le prin metode mecanice sau chimice și tratați suprafața ca pe una nouă.

MOD DE UTILIZARE

Note de aplicare

Omogenizați produsul înainte de utilizare până la obținerea unei consistențe perfecte.

Aplicați pe suprafețe curate și uscate, îndepărtând murdăria cu apă și săpun. În caz de murdărie extremă, se recomandă utilizarea agenților de degresare sau a detergentilor de curățare.

Respectați cerințele specificate în tabelul de aplicare atașat.

Nu aplicați produsul la temperaturi sub 5°C sau pe suprafețe expuse la soare puternic.

Asigurați o bună ventilație pe durata uscării.

Nu aplicați produsul dacă umiditatea relativă depășește 80%.

Curățați uneltele cu apă imediat după utilizare.

Nu aplicați în exterior dacă există risc iminent de ploaie și evitați zilele excesiv de umede.

Solvent pentru diluție și curățare: Apă

Mod de utilizare:	Diluție aproximativă
Pensulă	0-5%
Trafalet	0-5%
Pistol air-less	5-15%
Pistol air-mix	5-15%
Pistol aerografic	5-20%
Pistol cu presiune joasă turbo	5-15%

Luxatín Ecológic

Satinat

SISTEM

Proceduri în funcție de tipul suprafeței

	Grund	Intermediar	FinFinisajish
Metal galvanizat, metale ușoare, sticlă sau ceramică			
MAX	Montoprimer Total Acqua	Luxatín Ecológic	Luxatín Ecológic
STD	Luxatín Ecológic		Luxatín Ecológic
Țesătură asfaltică			
MAX	Luxatín Ecológic		Luxatín Ecológic
STD	Luxatín Ecológic		Luxatín Ecológic
Lemn			
MAX	Montoxyl Fondo, Selladora Sellalux sau Acqua Blanca	Luxatín Ecológic	Luxatín Ecológic
STD	Luxatín Ecológic		Luxatín Ecológic
Fier, Oțel			
MAX	Montoprimer Total Acqua, Montoprimer Total sau Imprimación Anticorrosiva Acqua	Luxatín Ecológic	Luxatín Ecológic
STD	Montoprimer Total Acqua, Montoprimer Total sau Imprimación Anticorrosiva Acqua	Luxatín Ecológic	Luxatín Ecológic
Proiect			
MAX	Fijamont, Emulsión Fijadora	Luxatín Ecológic	Luxatín Ecológic
STD	Luxatín Ecológic diluat		Luxatín Ecológic

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți abundent cu apă curată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu aruncați produsul în canalizare. Păstrați produsul într-un loc uscat, ferit de intemperii, la temperaturi între 5 și 35°C. Pentru informații suplimentare, consultați fișa de siguranță a produsului.

NOTĂ

Timp maxim recomandat de depozitare: 24 luni de la fabricare, în ambalajul original, perfect închis, depozitat în interior, la temperaturi cuprinse între 5° și 35°C.

Informațiile prezentate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, testele de laborator și utilizarea practică în condiții specifice. Deoarece este imposibil să oferim o descriere adecvată pentru fiecare tip și stare a suprafețelor care urmează să fie vopsite, nu putem garanta o reproductibilitate absolută în fiecare utilizare specifică.

AMBALAJ

0.25 L, 0.75 L, 2.5 L, 4 L